

# SIPINCO - S.A.S.

## FICHE TECHNIQUE

### DESIGNATION

REF. 1170.00

<b>CRITERES PHYSICO CHIMIQUES</b>	<b>VALEURS</b>
<b>COMPOSITION FIBREUSE</b>	
Appellation	OUATE BLANCHE
Type de pâtes	VIERGE
Pâtes recyclées	NON
Tenue de la couleur à l'état humide	
Fibres - longues	60% Résineux
Fibres - courtes	40% Feuillus
Longueur moyenne de fibres courtes	0,90 mm
Longueur moyenne de fibres longues	2,20 mm
<b>CARACTERISTIQUES DU MANDRIN</b>	
Poids	
Diamètre extérieur	
Longueur	
<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</b>	
poids net papier par paquet	176 g
Formats de la feuille	110 X 210 mm
Nombre de feuille par paquet	250
Prédécoupe	non
Nombre de plis	2
Type de gaufrage	
Taux de crépage sur bobine mère	87%
Grammage au m <sup>2</sup>	16 g par pli
Conditionnement	colis de 36 paquets
<b>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</b>	
Papier sec SM	2,50 NEWT
Papier sec ST	0,95 NEWT
Papier humide SM	
Papier humide ST	0,10 NEWT
<b>CARACTERISTIQUES DE LA DELITATION</b>	
Capacité d'absorption	6G/G
Temps d'absorption	1 S