

Réf. de prod. 33050-001
Cat. de travail O2
Pointures 39 - 47
Poids (Pt. 43) 550 gr
Forme A
Largeur de la chaussure 10

Description du modèle: Derby en cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noir, doublure en **Ecodyr**, antistatique, antichoc, anti-glissement.

Plus: Bourrelet matelassé pour un majeur confort.

Emplois suggérés: Magasins, bureaux, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN 344	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise EN 347
Chaussure complète	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	4.3.4.2	Résistance électrique			
			- en lieu humide	MΩ	90	≥ 0.1
			- en lieu sec	MΩ	400	≤ 1000
Tige	Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon Cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noir épaisseur 1,6 mm	4.3.6	Absorption du choc au talon	J	> 28	≥ 20
		4.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 2,5	≥ 0,8
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 26	> 20
		4.4.5	Résistance à l'eau	minute	> 90	< 60
Doublure	Gabardine, respirant, couleur noir	4.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 5	≥ 2
antérieure	épaisseur 1,2 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 41,5	≥ 30
Doublure	Ecodyr , résistante à l'abrasion, couleur marron	4.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 3,6	≥ 2
postérieure	épaisseur 1,0 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 30	≥ 30
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation.	4.7.4	Résistance à l'abrasion	cycles	> 400	≥ 400
Semelle/marche	En polyuréthane antistatique monodensité, injecté directement sur la tige couleur noir, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	4.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	80	≤ 150
		4.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	3	≤ 4
		4.8.9	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	+ 1,1	≤ + 12
		ENV 13287	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	----	0,17	≥ 0,15