

Réf. de prod.	26890-000
Cat. de sécurité	S3 WR CI HI HRO SRC
Pointures	40 - 48
Poids (Pt. 42)	780 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure à la cheville, en nubuck hydrofuge, couleur jaune, doublure en tissu **TEXELLE**, antistatique antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate - Zéro Perforation**

Plus METAL FREE. Protection contre le froid en **THINSULATE™ B200**. Semelle de propreté **HEAT BARRIER**, anatomique, antistatique, parfumée, isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane crée afin de garantir l'isolation contre la chaleur. **ANTI TORSION SUPPORT** rigide en polycarbonate et fibre de verre, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles dangereuses et/ou torsions nuisibles. Semelle PU/Gomme nitrile résistante à +300°C pour contact (1 minute).

Coutures soudées

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, chantiers, industries en général

Précaution et entretien de la chaussure Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Résistance à l'eau	5.15.1	Résistance à l'eau (air de pénétration de l'eau après 1000 pas dans une surface pleine d'eau)	cm ²	≤ 3	≤ 3
	Protection des doigts: embout non-métallique TOP RETURN	5.3.2.3	Résistance au choc	mm	15	≥ 14
	résistante: au choc de 200 J	5.3.2.4	Résistance à la compression	mm	15	≥ 14
	et à la compression de 1500 Kg	6.2.1	Résistance à la perforation	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation					
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques	6.2.2.2	Résistance électrique	MΩ	66,2	≥ 0.1
			- en lieu humide	MΩ	872	≤ 1000
Tige	Isolement à la chaleur du fond de la chaussure	6.2.3.1	Isolement à la chaleur	°C	15	≤ 22
			(augmentation de la température après 30' à 150°C)			
	Isolement du froid du fond de la chaussure	6.2.3.2	Isolement du froid	°C	4	≤ 10
			(décrément température après 30' à -17 °C)			
	Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	29	≥ 20
	Nubuck, hydrofuge, couleur jaune	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 4	≥ 0,8
	épaisseur 1,8/2,0 mm		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 39,5	> 15
Doublure antérieure		6.3.1	Absorption d'eau		24%	≤ 30%
			Pénétration d'eau		0,1 g	≤ 0,2 g
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 4,7	≥ 2
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 40,6	≥ 20
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 6,5	≥ 2
Doublure postérieure	Tissu TEXELLE , respirant, résistante à l'abrasion, couleur marron		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 53,3	≥ 20
Semelle/marche	PU/gomme nitrile, antistatique, résistante aux hautes températures, injecté directement sur la tige	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	95	≤ 150

	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1,5	≤ 4
Semelle extérieure: beige, gomme nitrile, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales, aux hautes températures	5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	4,4	≥ 3
Semelle intérieure: beige, spécial mélange en PU qui résiste 150°C pour 30 minutes en assurant le maximum du confort à l'intérieur de la chaussure	6.4.4	Résistance à la chaleur (300 °C)	-----	aucune fusion	aucune fusion
	6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	+ 2,5	≤ 12
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,42	≥ 0,32
		SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,33	≥ 0,28
		SRB : acier + glycérine – plante du pied		0,22	≥ 0,18
		SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,16	≥ 0,13