

BOBINE INDUSTRIELLE / INDUSTRIAL ROLL

Valiée par FM le 02/07/2010



	METHODE DE MESURE /NORMS	UNITE /UNIT	SPECIFICATIONS	TOLERANCE
PRODUIT/ PRODUCT	BOBINE INDUSTRIELLE / INDUSTRIAL ROLL			
REFERENCE / REFERENCE			01B15109	
CODE EAN / GENCODE		COLIS/CASE	-	
LONGUEUR TOTALE DE LA BOBINE / ROLLS LENGHT	XPQ 34-100	M	-	± 5%
NOMBRE DE FORMATS / NB OF SHEETS		FTS	1500	
LAIZE / WIDTH	XPQ 34-100	CM	21.3	± 2%
PERFORATION (longueur du format) / PERFORATION		CM	30.0	
NOMBRE DE PLIS / NUMBER OF PLIES		-	2	
QUANTITE PAR COLIS / QUANTITY PER CASE		RLX/ROLLS	2	
TAILLE DU MANDRIN (intérieur) / CORE SIZE	XP ISO 11093-4	MM	76.5	
POIDS DU MANDRIN / WEIGHT OF THE CORE		KG	0.044	
MANDRIN DECHIRABLE / SPIRAL CORE			OUI/YES	
GRAMMAGE (pour 1 pli) / GRAMMAGE (for 1 ply)	NF EN ISO 12625-6	G/M ²	19.0	± 0,5
GAUFRAGE / EMBOSSEING			NON/NO	
TYPE DE PAPIER / TYPE OF TISSUE	CHAMOIS			
POIDS BRUT DU ROULEAU / GROSS WEIGHT		KG	3.686	± 5%
DIAMETRE EXTERIEUR / EXTERNAL DIAMETER		CM	30.0	
TYPE DE PALETTES / PALLET TYPE		PALETTE DEMI LOURDE 80 X 120		
COLIS PAR NIVEAU/ CASES PER LAYER			4	
NOMBRE DE NIVEAUX PAR PALETTE / LAYERS PER PALLET			10	
QUANTITE TOTALE PAR PALETTE / TOTAL QTY PER PALLET		COLIS	40	
HAUTEUR DE LA PALETTE / HEIGHT OF THE PALLET		CM	228	
NOMBRE DE PALETTES PAR CAMION / PALLETS PER TRUCK			33	
ALLONGEMENT LONGITUDINAL(non collé)-LONGITUDINAL ELONGATION(not glued)		%	16.0	
CHARGE DE RUPTURE LONGITUDINAL / LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-4	N/50mm	15.9	± 20%
CDR LONGITUDINAL - HUMIDE / WET LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-5	N/50mm	8.0	± 20%
CHARGE DE RUPTURE TRANSVERSAL / TRANSVERSE TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-4	N/50mm	4.0	± 20%
CDR TRANSVERSAL - HUMIDE / WET TRANSVERSE TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-5	N/50mm	2.0	± 20%
EPAISSEUR / THICKNESS	NF EN ISO 12625-3	MM	-	± 0,05
TAUX DE BLANCHEUR / WHITENESS		%	-	± 2%
VITESSE D'ABSORPTION / ABSORPTION RATE		SEC G/G	-	
TAUX DE CENDRE / ASH RATE		%	0,5-0,7	
GARANTIE CONTACT ALIMENTAIRE / FOOD CONTACT			NON/NO	
TEST MICROBIOLOGIQUE / MICROBIOLOGICAL TEST			NON/NO	
TRAITEMENT WS / WS TREATMENT			NON/NO	
ECOLABEL			NON/NO	

L'ESSUYAGE PAPIER / WIPES

LA TOLERANCE DE 5% S'APPLIQUE SUR TOUTES LES CARACTERISTIQUES DES FICHES TECHNIQUES. A 5 % tolerance is applied on all specifications of technical data sheets.