

MIDI BOBINE A DEVIDAGE CENTRAL / MIDI CENTERFEED ROLL

Validée par MC le 27/05/2010



	METHODE DE MESURE /NORMS	UNITE /UNIT	SPECIFICATIONS	TOLERANCE
PRODUIT/ PRODUCT	MIDI BOBINE A DEVIDAGE CENTRAL / MIDI CENTERFEED ROLL			
REFERENCE / REFERENCE			01CI2025CP	
CODE EAN / GENCODE		COLIS/CASE	3378921421035	
LONGUEUR TOTALE DE LA BOBINE / ROLLS LENGHT		M	135.0	± 5%
NOMBRE DE FORMATS / NB OF SHEETS		FTS	450	
LAIZE / WIDTH		CM	19.6	± 2%
PERFORATION (longueur du format) / PERFORATION		CM	30.0	
NOMBRE DE PLIS / NUMBER OF PLIES		-	2	
QUANTITE PAR COLIS / QUANTITY PER CASE		RLX/ROLLS	6	
TAILLE DU MANDRIN (intérieur) / CORE SIZE	XP ISO 11093-4	MM	61.3	
POIDS DU MANDRIN / WEIGHT OF THE CORE		KG	0.035	
MANDRIN DECHIRABLE / SPIRAL CORE			OUI/YES	
GRAMMAGE (pour 1 pli) / GRAMMAGE (for 1 ply)	NF EN ISO 12625-6	G/M ²	17.0	± 0,5
GAUFRAGE / EMBOSSEING			MICRO COLLÉ	
TYPE DE PAPIER / TYPE OF TISSUE	PAPIER CELLULOSE EXTRA BLANCHE/PURE CELLULOSE EXTRA WHI			
POIDS BRUT DU ROULEAU / GROSS WEIGHT		KG	0.934	± 5%
DIAMETRE EXTERIEUR / EXTERNAL DIAMETER		CM	19.0	
TYPE DE PALETTES / PALLET TYPE		PALETTE DEMI LOURDE 80 X 120		
COLIS PAR NIVEAU/ CASES PER LAYER			4	
NOMBRE DE NIVEAUX PAR PALETTE / LAYERS PER PALLET			11	
QUANTITE TOTALE PAR PALETTE / TOTAL QTY PER PALLET		COLIS	44	
HAUTEUR DE LA PALETTE / HEIGHT OF THE PALLET		CM	231	
NOMBRE DE PALETTES PAR CAMION / PALLETS PER TRUCK			33	
ALLONGEMENT LONGITUDINAL(non collé)-LONGITUDINAL ELONGATION(not glued)		%	18-19	
CHARGE DE RUPTURE LONGITUDINAL / LONGITUDINAL TENSILE STRENG	NF-EN ISO 12625-4	N/50mm	18.00	± 20%
CDR LONGITUDINAL - HUMIDE / WET LONGITUDINAL TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-5	N/50mm	4.45	± 20%
CHARGE DE RUPTURE TRANSVERSAL / TRANSVERSE TENSILE STRENGT	NF-EN ISO 12625-4	N/50mm	11.00	± 20%
CDR TRANSVERSAL - HUMIDE / WET TRANSVERSE TENSILE STRENGTH	NF-EN ISO 12625-5	N/50mm	1.75	± 20%
EPAISSEUR / THICKNESS	NF EN ISO 12625-3	MM	0.78	± 0,05
TAUX DE BLANCHEUR / WHITENESS		%	83	± 2%
VITESSE D'ABSORPTION / ABSORBTION RATE		SEC G/G	-	
TAUX DE CENDRE / ASH RATE		%	0,5-0,7	
GARANTIE CONTACT ALIMENTAIRE / FOOD CONTACT			OUI/YES	
TEST MICROBIOLOGIQUE / MICROBIOLOGICAL TEST			OUI/YES	
TRAITEMENT WS / WS TREATMENT			OUI/YES	
ECOLABEL			05/01/4	

L'ESSUYAGE PAPIER / WIPES

LA TOLERANCE DE 5% S'APPLIQUE SUR TOUTES LES CARACTERISTIQUES DES FICHES TECHNIQUES_A 5 % tolerance is applied on all specifications of technical data sheets.



MP hygiene - Lieu-dit Pupil - BP 159 - F-07106 Annonay
Tél: +33 (0)4 75 33 75 00 - Fax: +33 (0)4 75 33 37 38
www.mphygiene.com