

Hangar - combinaison

descriptif

- poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE • inserts réfléchissants 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • manches et jambes à coupe ergonomique • élastique à la taille et ceinture ajustable • pièces de renfort aux coudes et aux genoux • entrejambe renforcé (Pit-Stop) • poches larges à l'avant et sur la poitrine • double poche à l'arrière dont une avec patte • poche latérale avec compartiment à outils • poche pour mètre pliant • passant porte-marteau • compartiment à stylos • poignets ajustables • zip YKK®

manutention

Nettoyer le vêtement à une température de 60 °C maximum; ne pas blanchir; on peut nettoyer à sec; ne pas sécher en machine à l'air chaud; repasser à basse température (110 °C maximum)



PIT-STOP - HANGAR



cod.prod.

V067-0-00 beige/noir
V067-0-01 gris/noir
V067-0-02 bleu navy/noir
V067-0-04 antracite/noir
V067-0-05 noir / noir

Normes

EN ISO 13688:2013



Tailles

42 – 62

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% Coton - 40% Polyester	
		Armure: twill 3/1	chaîne : 8 [fils/cm] trame : 6 [fils/cm]	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	245 g/mq	
	ISO 105-N01:1993	Résistance de la couleur au blanchiment	Changement de couleur: 4	1 – 5
	ISO 105X12: 2001	Résistance de la couleur au frottement	sec: 5 humide: 4 – 5	1 - 5 1 - 5
	EN ISO 105 B02: 1993, METODO 3	Résistance de la couleur à la lumière	4	1 - 5
	EN ISO 105 D01:1993	Résistance de la couleur au nettoyage à sec	Changement de couleur: 4-5	1 - 5
	Familial: ISO 105-C06 Industriel: ISO 105-C06, E2S	Résistance de la couleur au nettoyage (60 °C)	Changement de couleur : 4 Prise de couleur : 4	1 - 5 1 - 5
	ISO 105-E04/94	Résistance de la couleur à la sueur	Changement de couleur : 4/5 acid & alkali Prise de la couleur: 4/5 acid & alcalin	1 - 5 1 - 5
	ISO 105-X11/94	Résistance de la couleur au repassage à chaud	Changement de couleur : 4/5 Prise de la couleur : 4	1 - 5 1 - 5
	EN340/03 paragraphe 4.2 (EN 1413)	La détermination du PH de l'extrait aqueux	PH : 6.92	3,5<PH≤9,5
	EN340/03 paragraphe 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	n'enregistrer pas	≤30 ppm
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Stabilité dimensionnelle au nettoyage (60 °C)	chaîne: - 0.8 % trame: - 1.0 %	Max ± 3 % Max ± 3 %
	EN ISO 13934-2: 1999	Résistance à la traction	chaîne: 1351 N trame: 830 N	400 N 400 N

E-care		Composition des fibres:	65/33/2% PES/CO/MTF	
		Poids par unité de zone	215 g/mq	
		Fils/cm	chaîne: 34	
			trame : 22	
	DIN 53857/1	Résistance à la traction	chaîne: 100 daN	
			trame: 65 daN	
	DIN 53892 (3 cicli a 95 °C)	Stabilité dimensionnelle au nettoyage	1.5%	
	DIN 54004 (ISO 105B02)	Résistance de la couleur à la lumière	5	1 - 5
	DIN 54020 (ISO 105E04)	Résistance de la couleur à la sueur	Changement de couleur: 4	1 - 5
			Prise de couleur: 3-4	1 - 5
	DIN 54021 (ISO 105X12)	Résistance de la couleur au frottement	Sec: 4	1 - 5
			humide: 2-3	1 - 5
	DIN 54024 (ISO 105N01)	Résistance au blanchiment	4	1 - 5
	MIL-Standard 285	Mesure de l'affaiblissement pour enceintes et protections électromagnétiques en vue de test d'électronique	Réduction de 99,5% des ondes électromagnétiques à la fréquence de 200 MHz	
			Réduction de 99% des ondes électromagnétiques à la fréquence de 2000 MHz	