

TOMTOR - pantalon softshell

Descriptif

- 1 poche latérale fermée avec zip,
- 2 poches à l'arrière avec patte,
- 2 poches larges à l'avant avec fermeture à glissière,
- élastique intérieur à la taille,
- entrejambe renforcé,
- inserts réfléchissants,
- jambes et genoux à coupe ergonomique,
- passant porte-marteau,
- poche pour mètre pliant,
- poches pour les genouillères en nylon ajustables



Manutention

Nettoyer à une température maximum de 40 °C;
Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène;;Ne pas blanchir;
Ne pas sécher en machine; Étendre après essorage;
Ne pas repasser.



Cod.prod.

V379-0-05 NOIR

Normes:

EN ISO 13688:2013

Tailles

S - 4XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	EXTÉRIEUR: 100% polyester + membrane COFRA-TEX en TPU (polyuréthane thermoplastique) INTÉRIEUR: 100% polyester	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	200±5% g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle	Chaîne: -0.9% Trame: -0.3%	±3%
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 3071)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	pH=6.2	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	pas l'enregistrement	≤30 ppm

	ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement <i>Prise de couleur:</i>	sec : 4-5 humide: 4-5	1-5
	ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière <i>Changement de couleur:</i>	5	1-5
	ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C <i>Changement de couleur:</i>	4-5	1-5
		<i>Prise de couleur:</i>		
		diacetate	4-5	
		cotton	4-5	
		nylon	4-5	
		polyester	4-5	
		acrylic	4-5	
		wool	4-5	
	ISO 105-D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec <i>Changement de couleur:</i>	4-5	1-5
		<i>Prise de couleur:</i>		
		diacetate	4-5	
		cotton	4-5	
		nylon	4-5	
		polyester	4-5	
		acrylic	4-5	
		wool	4-5	
	ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur <i>Changement de couleur:</i>	Acide 4-5 Alcalines 4-5	1-5
		<i>Prise de couleur:</i>		
		diacetate	4 4	
		cotton	4-5 4-5	
		nylon	4 4	
		polyester	4-5 4-5	
		acrylic	4-5 4-5	
		wool	4-5 4-5	
	EN 20811	Résistance à la pénétration de l'eau - Wp [Pa] (avant le pré-traitement)	Wp > 13000 Pa	CLASSE 1 no test required CLASSE 2 Wp ≥ 8.000 Pa CLASSE 3 Wp ≥ 13.000 Pa
	EN 31092	Résistance à la vapeur d'eau Ret [m ² Pa/W]	R _{et} = 16 [m ² Pa/W]	CLASSE 1 R _{et} > 40 CLASSE 2 20 < R _{et} < 40 CLASSE 3 R _{et} < 20
	EN ISO 13937-1	Détermination de la force de déchirure à l'aide de la méthode balistique au pendule (Elmendorf)	Trame: 15 N Chaîne: 39N	12 N
TOMTOR	EN ISO 13935-2:	Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la méthode d'arrachement (Grab test)	Trame: 389 N Chaîne: 271 N	225 N